Bulletin Technique

Deltacast™ 696

Poteyage de louches et goulottes

Description:

Deltacast 696 est une graisse "douce" contenant des pigments réfractaires et est spécialement formulée pour l'application sur goulottes ou d'autres surfaces qui ont besoin de protection contre les attaques du métal liquide ou des flux.

En contact avec le métal liquide Deltacast 696 produit une couche séche isolante et aérée, qui est extrêment efficace pour éviter les adhérences.

Bien que Deltacast 696 ait été spécialement formulé pour le moulage d'aluminium, il est aussi efficace pour les autres métaux.

Sa formule, consistance et méthode d'application sont étudiées pour minimiser les défauts et erreurs d'application.

Deltacast 696 prolonge directement la durée de vie des équipements traités et indirectement par son nettoyage facile quand cela est nécessaire.

Application:

Il est recomandé de nettoyer soigneusement les surfaces, par exemple par sablage.

Les meilleurs résultats sont obtenus en appliquant Deltacast 696 au pinceau sur des surfaces préchauffées entre 120 et 150°C. L'application sur surfaces froides est également possible, mais dans ce cas laisser sécher la couche avant utilisation.

Aux endroits d'usage intense la couche peut être retouchée par une nouvelle application du Deltacast 696.

La durée de la couche dépend des conditions d'usage et de la nature du métal liquide.

Avantages:

- Facilite la coulée du métal liquide.
- Produit une couche protectrice de longue durée.
- Méthode d'application simple, minimise les erreurs.
- Retouche facile des couches.
- Isolant, réduit la fatigue thermique.
- Facile à enlever sans abimer le matériel.
- Sans danger.
- Economique.

Propriétés Physiques:

Lubrifiant	:	pigments réfractaires
Support	:	sélection d'huiles minérales
Diluant	:	ne pas diluer
Densité	:	1250 kg/m^3
Consistance	:	NLGI grade O

Mode d'Emploi:

Deltacast 696 est prêt à l'emploi. Sa consistance permet une application facile et efficace.

Manipulation
Sans précautions spéciales

Dilution
Ne pas diluer.

Nettoyage et traitement des rejets
Deltacast 696 se mélange dificilement avec l'eau et peut être facilement séparé des eaux usées par écumage.

Les "pertes" doivent être détruit par incinération sous conditions surveillées.

Nettoyage du matériel
Généralement par soufflage d'air comprimé, dans certains cas par grenaillage.

Stockage:	* 12 mois à partir de la date de certification (en emballage d'origine) * Ne craint pas le gel * Le stockage en plein soleil peut diminuer la qualité du produit * Refermer l'emballage après chaque utilisation pour éviter les contaminations
Conditionnement:	Bidon de 1 kg Boîte de 25 kg
Hygiène & Sécurité:	Voir le document spécial et normalisé: Fiche Hygiène et Sécurité
Note:	Deltacast™ est une marque par Acheson Industries, Inc.

Pour des renseignements complémentaires s'adresser à:

ROYAUME UNI
Acheson Colloids Company
Prince Rock
Plymouth PL4 OSP
Téléphone 1752 207120
Fax 1752 207133

R.F.A.
Acheson Industries
(Deutschland)
Postfach 7
89156 Dornstadt
Téléphone 7348 2001 0
Fax 7348 200 27

LES PAYS-BAS
Acheson Colloiden B.V.
Postbus 1
9679 ZG Scheemda
Téléphone 597 591303
Fax 597 592552

ITALIE
Acheson Italiana s.r.l.
Via Roma 29
20050 MEZZAGO MI
Téléphone 039 620 81 1
Fax 039 620 81 30

FRANCE
Acheson France S.A.
Z.I. OUEST
B.P. 68
67152 ERSTEIN Cedex
Téléphone 388 59 01 23
Fax 388 59 01 00

ESPAGNE
Acheson Colloiden B.V.
Sucursal en España
Rocafort, 241-243 1º 7ª
08029 BARCELONA
Téléphone 93 363 89 70
Fax 93 439 82 11

Autres pays Européens: Acheson Colloiden B.V., Les Pays Bas
Autres sociétés Acheson: Etas-Unis, Canada, Australie. Brésil. Japon, Corée, Singapour: adresses sur demande

Note
Les informations présentées dans cette notice documentaire, sont dignes de foi, mais les méthodes et conditions d'utilisation, qui échappent à notre contrôle, peuvent modifier les résultats. Avant d'adopter nos produits à des fins commerciales, l'utilisateur se doit de s'assurer que notre produit et ses conditions d'emploi sont convenables. En aucun cas, les recommandations ou suggestions pour l'emploi de nos produits ne peuvent être interprétées comme justifiant la transgression d'un brevet quelconque.